
PRODUKTDATENBLATT**Splittbinder K 102****Anwendung:**

Der Splittbinder K 102 dient der elastischen Bindung von Gesteinssplittschüttungen zur Verbesserung des Schallschutzes auf Holzdecken im Innenbereich. Durch die damit variablen Schichtdicken kann der Schallschutz den jeweils gewünschten Werten angepasst werden. Außerdem ersetzt sie gleichzeitig die in der Regel erforderliche Ausgleichsschicht der auf den Decken befindlichen Installationen.

Materialart:	Wässrige (lösemittelfreie) Dispersion. Polymer mit Additiven (synthetisches Latexgemisch)
---------------------	---

Verarbeitung:	Siehe Verarbeitungshinweise!!
----------------------	-------------------------------

Verbrauch:	25 kg je cbm Gesteinssplitt (sofern der Splitt sehr sauber ist)
-------------------	---

Trocknung:	Siehe Hinweise zur Trocknung
-------------------	------------------------------

Feststoffgehalt:	46,6 bis 48,6 %
-------------------------	-----------------

Spez. Gewicht:	Ca. 1,0 rel. Dichte
-----------------------	---------------------

Viskosität:	18.000 bis 22.000 mPa.s
--------------------	-------------------------

Brennbarkeit:	Das Produkt selbst brennt nicht (nur Klebstoff – kein weiterer Nachweis erforderlich.)
----------------------	--

Lagerung:	Vor Frost und intensiver Sonneneinstrahlung schützen. Optimale Lagertemperatur +5 bis + 35°C.
------------------	--

Haltbarkeit:	Ungeöffnete Originalbehälter mind. 1 Jahr
Umwelt:	Schadstoff geprüft (VOC-level < 0,02%), kein Gefahrgut (beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt)
Entsorgung:	Siehe Sicherheitsdatenblatt. Die örtlichen Bestimmungen sind zu beachten.
Reinigung:	Im frischen Zustand mit Wasser.
Transport:	Kein Gefahrgut
Lieferform:	20 kg Kanister / 1000 kg IBC-Container.

Weitere Hinweise entnehmen Sie:

- Dem Sicherheitsdatenblatt
- Den Verarbeitungshinweisen
- Den Hinweisen zur Trocknung